

**SOPREMA**BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>**FICHE TECHNIQUE****01/17 F**
annule et remplace 99/110 F

COLTACK

Présentation

COLTACK est une colle à froid réactive à haut module, à base de bitume, de résine polyuréthane et de solvants volatils.

Caractéristiques

	COLTACK
- Masse volumique à 25° C :	1000 kg/m ³
- Teneur en extrait sec :	88 %
- Viscosité à 20°C *:	± 150 Po
- Point d'éclair (ASTM D 56) :	+ 17° C
- Sec au toucher :	< 6 h
- Résistance maximale :	7 jours
- Résistance à l'arrachement vertical - 5 mm/min sur 20 x 20 cm :	rupture dans l'isolant

* La viscosité est donnée à titre indicatif

Conditionnement et consommation

Hoblocks de 20 kg.

Consommation indicative : 200 à 300 g/m².

Stabilité au stockage : 6 mois en conditionnement d'origine non entamé et retourné. Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur (température comprise entre 5 et 40 °C).

Un bidon entamé ne peut être restocké.

Emplois

COLTACK est destinée au collage des panneaux isolants thermiques de type mousses alvéolaires (polystyrène expansé, polyuréthane,...) sur pare-vapeur ou ancien revêtement (dans le cas de réfection).

Mise en oeuvre

COLTACK s'applique en bandes ou par plots. Se référer aux Cahiers de Prescriptions de Pose ou Avis Techniques correspondants.

NETTOYAGE DES OUTILS : solvants pétroliers, par ex. White Spirit.

Précautions

INFLAMMABLE. A n'utiliser que dans un endroit bien ventilé.
Observer les précautions indiquées sur l'emballage.
Pour plus de détails, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Indications particulières

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001, certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

