

**SOPREMA**BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

FICHE TECHNIQUE

O2/O54 F annule et remplace 02/004F

GLACIVAP

Présentation

GLACIVAP est un primaire bouche-pores, destiné à préparer le tablier d'un ouvrage d'art à la soudure d'une membrane d'étanchéité bitumineuse préfabriquée. Produit monocomposant, c'est un mélange de bitume polyuréthane qui réticule après application.

La réticulation du produit forme ainsi un enduit qui s'oppose aux pressions d'air et de vapeur d'eau contenues dans le béton.

Caractéristiques

	GLACIVAP
- Etat physique	liquide de couleur noire
- Adhérence au support d'une feuille d'étanchéité (selon Fascicule 67 et STER 81) avec SOPRALENE FLAM ANTIROCK P ou ASP	> 0,4 Mpa à 23 ° C
- Temps de séchage	3 h environ
- Extrait sec	(75 ± 2) %
- Viscosité*	environ 450 Cps
- Point d'éclair	13 ° C

* Mesuré 24h après fabrication

Conditionnement et consommation

Hobbocks de 20 kg à ouverture totale.

Consommation indicative : 2 couches de 500 à 600 g/m².

Durée de stockage : 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Emplois

GLACIVAP est utilisé à la fois comme enduit d'imprégnation à froid (EIF) sur tabliers d'ouvrages d'art et de parking et comme bouche-pores.

Mise en oeuvre

GLACIVAP est appliqué à la brosse, à la raclette ou au rouleau.
 Pour une efficacité totale, il est impératif de respecter la consommation de 500 à 600 g/m² par couche .
 La première couche est appliquée sur le support dont la température de surface est en phase descendante (en général l'après midi) .
 La seconde couche est appliquée lorsque la première est sèche au toucher (de 3 à 18 h selon les conditions climatiques).
 Les feuilles d'étanchéité **SOPRALENE FLAM ANTIROCK P** ou **ASP** sont soudées au chalumeau sur l'enduit, au minimum 12 h après l'application de la deuxième couche de **GLACIVAP**.

NETTOYAGE DES OUTILS : White Spirit ou toluène sur produits non réticulés.

Indications particulières

Précautions :

- FACILEMENT INFLAMMABLE
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, à l'abri du soleil.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est **obligatoire** d'éloigner d'au moins 10 mètres tous les bidons, qu'ils soient entamés ou non.

Pour toute information supplémentaire, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001/ EN 29001**, certifié **AFAQ**.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
 TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>



AFAQ N° 1993/1688b
 AVIGNON (84)
 STRASBOURG (67)
 LOUVIERS (27)