



JOINT JTB2

Présentation

Le joint *JTB2* est un mastic coulable à base d'élastomère polyuréthane auto-polymérisable, monocomposant à froid.

JTB2 est un joint anti-kérosène à grande élasticité spécialement adapté aux joints de parking, joints routiers et calfeutrements en terrasse.

Caractéristiques

	<i>JOINT JTB2</i>
- Etat physique	Pâte fluide coulable
- Extrait à sec	> 99 %
- Viscosité	25 à 35 poises
- Densité	1,10 +/- 0,5
- Temps de durcissement	Circulable après 48 heures
- Etat physique après polymérisation	masse caoutchouteuse
- Allongement à la rupture après polymérisation	> 250 %

Conditionnement Consommation

- Bidon de 5 et 25 kg
- Couleur noire, nous consulter pour une autre couleur.
- Stockage : 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

La consommation est fonction de la dimension des joints à réaliser.

Emplois

Le joint *JTB2* est utilisé pour la réalisation de joint étanche sur divers supports : béton, produits bitumineux, bois...

Le support doit être propre et dépoussiéré.

L'utilisation de primaire est obligatoire pour les supports à base bitumineuse (H80 et PRU).

Mise en oeuvre

Joint **JTB2** est coulé directement dans le joint, celui-ci ayant été nettoyé, dépoussiéré et sec.

Un primaire H80 ou PRU est nécessaire sur le support bitumineux (asphalte et enrobé...).

Ne pas couler le produit sur support humide.

Le temps de séchage (sec au toucher) est d'environ 5 heures à 25°C.

Le temps de durcissement est d'environ 48h pour un joint d'un cm² de section.

Nettoyage des outils : **diluant V** ou **L**.

Indications particulières

Indications particulières

Précautions :

- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé, à l'abri du soleil.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas exposer le produit ou les résidus à la flamme.

Pour toute information supplémentaire, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001 / EN 29001** certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

