

SOPRACOLLE

SOPRACOLLE LIQUID

Présentation

SOPRACOLLE LIQUID est une colle à froid, prête à l'emploi, composée d'un liant bitumineux, de solvants et de charges minérales.

Constituant

	SOPRACOLLE LIQUID
- Bitume :	35 %
- Solvants :	23 %
- Filler :	36 %
- Adjuvants adhésifs :	6 %

Caractéristiques

	SOPRACOLLE LIQUID
- Etat physique :	Pâte semi-fluide
- Masse volumique à 25°C (indicatif)	1150 kg/m ³
- Teneur en extrait sec	75 % en poids
- Point d'éclair (ASTM D 56)	+ 45°C
- Viscosité Brookfield B6 V10 à 20 °C	750 poises < visco < 800 poises
- Température de mise en oeuvre	entre + 5°C et + 50°C
- Combustibilité	Humide - inflammable / sec - difficilement inflammable

Conditionnement Consommation

- Bidons de 5 ou 25 kg.
- Durée du stockage : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé.
- Consommations indicatives : environ 1 kg/m².

Emploi

SOPRACOLLE LIQUID est utilisée pour un collage en plein de feuilles bitumineuses sablées, à base d'élastomère **SBS** ou celles à base de plastomère **APP**. Particulièrement adaptée à la pose de **SOPRAGUM OPTIMA 4 B1**, les feuilles **SOPRAGUM** doivent être nécessairement talquées/sablées en sous-face pour ce type de collage à froid.

Ces feuilles peuvent être notamment collées sur supports béton, panneaux dérivés du bois, ancien revêtement bitumineux ardoisé et ancien revêtement alu délardé.

Mise en oeuvre

Appliquer à l'aide d'une raclette à raison d'environ 1 kg/m².

Indications particulières

Précautions :

- INFLAMMABLE
- A stocker à l'abri du soleil et des sources d'ignition dans un endroit frais et ventilé.
- Bien refermer les emballages après chaque utilisation.
- Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner au moins de 10 m tous les bidons qu'ils soient entamés ou non.

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001**, certifié **AFAQ**.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

