

SOPRAFIX

SOPRAFIX UNILAY AR SOPRAFIX UNILAY AR Fe

Présentation

SOPRAFIX UNILAY AR est une feuille d'étanchéité constituée d'une armature composite et de bitume élastomère. La face inférieure est protégée par un film thermofusible alors que la face supérieure est autoprotégée par des paillettes d'ardoises. Lignage de l'axe des fixations sur le galon à 5 cm du bord.

SOPRAFIX UNILAY AR Fe comporte des adjuvants ignifuges : classement au feu T 30/1.

Constituants

	SOPRAFIX UNILAY AR / SOPRAFIX UNILAY AR Fe
- Armature	Composite de 250 g/m ²
- Liants	bitume élastomère*
- Epaisseur	4,0 mm (± 5 % sur galon)
- Masse surfacique	environ 5,7 kg/m ²
- Face supérieure	paillettes d'ardoises naturelles ou colorées
- Face inférieure	film thermofusible
- Largeur du galon de recouvrement sur la face supérieure	12 cm

Caractéristiques

	SOPRAFIX UNILAY AR / SOPRAFIX UNILAY AR Fe	
	Valeur Moyenne (1)	Valeur Critique d'Acceptabilité (2)
- Contrainte de rupture (NF G 07.001) . longitudinale . transversale	1400 N/5 cm 1300 N/5 cm	1100 N/5 cm 1000 N/5 cm
- Allongement à la rupture (NF G 07.001) . longitudinale . transversale	6,0 % 7,0 %	4,0 % 5,0 %
- Résistance à la déchirure au clou * . longitudinale . transversale	300 N 350 N	200 N 250 N
- Souplesse à basse température *	Pas de fissure à - 20° C	Pas de fissure à - 15° C
- Tenue à la chaleur*	105 ° C	100 ° C
- Stabilité dimensionnelle à 80 ° C	0,2 %	0,3 %
- Résistance au poinçonnement . statique : 25 kg . dynamique : 20 J	L4 D3	L4 D3

* selon Directives Particulières UEAtc pour l'agrément des revêtements d'étanchéité homogènes en bitume élastomère SBS.

(1) Valeur Moyenne d'Identification : moyenne arithmétique des résultats

(2) Valeur Critique d'Acceptabilité : valeur limite susceptible d'être fournie dans le cadre du système qualifié

Conditionnement

	SOPRAFIX UNILAY AR / SOPRAFIX UNILAY AR Fe
- Dimensions du rouleau	8 x 1 m
- Poids du rouleau	environ 45 kg
- Stockage	debout sur palettes houssées
- Coloris standards :	ardoises grises, noires, brun matisse, rouge Gauguin, vert Véronèse, sienne Cézanne, gris Chagall, ocre Van Gogh

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de - 1 %. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce cas, la plus petite longueur aura au moins 3 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale.

Le stockage des rouleaux **doit** être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maximale de 2 palettes avec un plancher intercalaire. Pendant les périodes d'intempéries ou de basses températures, la pose du matériau peut être facilitée en le protégeant contre l'humidité et en le stockant à au moins + 2° C pendant au moins 5 heures avant la mise en oeuvre.

Emplois

SOPRAFIX UNILAY AR et SOPRAFIX UNILAY AR FE sont utilisés en monocouche fixé mécaniquement dans le recouvrement. Le lignage indique l'emplacement des vis de fixation.

Les emplois sont ceux décrits dans le Cahier de Prescriptions de Pose et dans l'Avis Technique en vigueur.

Mise en oeuvre

SOPRAFIX UNILAY AR et SOPRAFIX UNILAY AR FE sont fixés mécaniquement et par soudure du recouvrement au chalumeau à propane. Ils ne **doivent en aucun cas être collés** au bitume chaud.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001/ EN 29001, certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

