

SOPRAMASTIC

SOPRAMASTIC 200

Présentation

SOPRAMASTIC 200 est un mastic de jointoiment, non réticulable, à base de caoutchouc de synthèse plastifié par du bitume.

Caractéristiques

	<i>SOPRAMASTIC 200</i>
- Couleur :	noire
- Odeur :	hydrocarbure
- Masse volumique à 20° C :	1100 +/- 50 kg/m ³
- Fluage :	nul aux températures d'utilisation
- Tenue température :	- 20 à + 80° C
- Température d'application :	+ 5 à + 35° C
- Pénétration au cône à 25° C :	275 < P < 325 1/10 mm
- Point d'éclair (ASTM D 56) :	+ 15 ° C

Le temps de prise est compris entre 4 et 24 heures selon les conditions extérieures et la largeur du cordon déposé.

Conditionnement

Cartouches de 310 ml
Fûts de 200 l
Stabilité au stockage : 2 ans en emballage neuf non entamé.

Emploi

SOPRAMASTIC 200 est utilisé en complément d'étanchéité bitumineuse comme mastic de jointoiment, calfeutrage et remplissage de joints. Il est compatible avec les matériaux bitumineux et participe pleinement à l'étanchéification.

Mise en oeuvre

La mise en oeuvre de **SOPRAMASTIC 200** se fait sur tous supports propres et sains. Les cartouches de 310 ml s'utilisent avec une extrudeuse à cartouche standard. Excellente adhérence sur les matériaux les plus divers, sans primaire. Peut être appliqué sur surfaces légèrement humides.

Précautions

FACILEMENT INFLAMMABLE. A conserver dans un endroit frais et sec. Observer les précautions indiquées sur l'emballage. Pour plus de détails, consulter la fiche de Données de Sécurité.

Indications particulières

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001**, certifié **AFAQ**.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

