

SOPRASEAL

Présentation

SOPRASEAL est un élastomère silicone monocomposant à très haute performance. C'est un produit neutre à prise rapide, qui conserve sa souplesse dans le temps, et qui adhère parfaitement sur de nombreux supports sans primaire d'accrochage. **SOPRASEAL** bénéficie du LABEL SNJF élastomère 1ère catégorie sans primaire sur béton / alu / verre.

Caractéristiques

SOPRASEAL	
Base	élastomère silicone neutre
Coloris	translucide, blanc, gris
Dureté shore A	22 approximativement
Temps de lissage	8 mn environ
Allongement à la rupture	390 %
Reprise élastique	supérieure à 90 %
Tenue en température	-50°C +150°C
Stabilité au stockage	12 mois dans son emballage d'origine à 15°C

Conditionnement

SOPRASEAL :

- Cartouche : 310 ml avec buse polyéthylène
- En carton : 25 cartouches

Emplois

- Étanchéité des joints dynamiques sur les façades en mur rideau ou traditionnelles, les murs bétons et autres structures. Il assure également l'étanchéité des raccordements entre murs et planchers.
- Tous joints du bâtiment et de la construction.
- Obturateur miroiterie.
- Jointement de double vitrage et de vitrage feuilleté.
- Joints de liaison menuiserie, bois, alu, PVC, maçonnerie et bardages.

Mise en oeuvre

Il est indispensable que le support soit sec, propre et non gras.

Utiliser si nécessaire, pour le nettoyage, des solvants type white spirit.

Brossage métallique des supports béton.

Avant l'extrusion du mastic avec les pistolets standard, il est recommandé d'utiliser un fond de joint afin de délimiter la profondeur à calfeutrer et de sorte que le mastic adhère parfaitement sur les "lèvres du joint".

Lissage du mastic **SOPRASEAL** avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse.

IMPORTANT : Ne jamais peindre un joint silicone.

Ne pas utiliser sur bitume, brai, néoprène.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient aucun composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001/ EN 29001, certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

