

**SOPREMA**BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - http : // www . soprema . com**FICHE TECHNIQUE****98/029 F** ANNULE ET REMPLACE 95/450 F**SOTEX****SOTEX 27**
SOTEX 36**Présentation**

Feutre bitumé à armature en voile de verre.

Constituants

	SOTEX 27	SOTEX 36
- Armature	voile de verre 50 g/m ²	
- Liants	bitume oxydé fillérisé	
- Epaisseur (environ)	1,5 mm	1,9 mm
- Masse surfacique (environ)	1,3 kg/m ²	1,3 kg/m ²
- Face supérieure	sable fin	
- Face inférieure	sable fin	

Caractéristiques

	SOTEX 27	SOTEX 36
- Résistance à la traction (NF G 07.001)	≥ 200 N/5 cm	
- Allongement à la rupture (NF G 07.001)	≥ 1,5 %	
- Souplesse à basse température (NF O 84.350)	pas de fissure à 0°C	

Conditionnement

	SOTEX 27	SOTEX 36
- Dimensions du rouleau	20 x 1 m	20 x 1 m
- Poids du rouleau (environ)	27 kg	36 kg
- Stockage	debout sur palettes houssées	

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de - 1 %. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce cas, la plus petite longueur aura au moins 3 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale.

Le stockage des rouleaux **doit** être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maximale de 2 palettes avec un plancher intercalaire. Pendant les périodes d'intempéries ou de basses températures, la pose du matériau peut être facilitée en le protégeant contre l'humidité et en le stockant à au moins + 2° C pendant au moins 5 heures avant la mise en oeuvre.

Emploi

SOTEX peut être utilisé comme feuille imperméabilisante, comme écran contre les remontées capillaires d'humidité ou encore comme frein de vapeur d'eau.

Il n'est pas destiné aux travaux de couverture ou d'étanchéité dans le cadre des D.T.U.

Mise en oeuvre

SOTEX est déroulé sur le support ; il peut être fixé par clouage sur bois ou par collage au bitume chaud ou pas collage à froid avec **SOPRACOLLE**.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9002/EN 29002, certifié AFAQ.



BOITE POSTALE 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.com>

